

Adresse : BP 283 - rue de GILLIERES
26 106 ROMANS / ISERE

AUTO 1

Tél. 04 75 71 11 50
Fax: 04 75 71 11 51
www.quartzcolor-procyl.com

PROPRIETES PHYSIQUES

Humidité à l'ensachage	inférieure à 0.1%
Masse volumique réelle	2,7
Masse volumique apparente tassée (AFNOR)	1,55
Masse volumique apparente non tassée	1,45
Point de fusion	1 700 °C
Dureté Mohs	7
Forme des grains	grains subangulaires

ANALYSE GRANULOMETRIQUE

ouverture maille (mm)	% passants cumulés
0,800	100,0
0,630	99,8
0,500	98,7
0,400	95,4
0,315	87,2
0,250	74,7
0,200	61,0
0,160	48,4
0,125	37,2
0,100	29,4
0,080	23,5
0,063	18,8
0,050	15,2
0,040	12,3
0,010	4,0

ANALYSE CHIMIQUE EN %

Perte au feu à 800° C	0,2
SiO ₂	98,8
Al ₂ O ₃	0,5
Fe ₂ O ₃	0,15
Na ₂ O + K ₂ O	inférieur à 0.15
CaO + MgO	inférieur à 0.15

L'analyse granulométrique est effectuée avec un granulomètre à laser MALVERN.

Les valeurs indiquées correspondent à des moyennes résultant de plusieurs mesures et sont données à titre indicatif.

CONDITIONNEMENT

sacs 25 Kg

