



PROCYL-COLORS

Adresse : BP 283 - rue de GILLIERES
26 106 ROMANS / ISERE

Tél. 04 75 71 11 50
Fax: 04 75 71 11 51
www.quartzcolor-procyl.com

PG2 T.

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

ouverture maille (mm)	% passants cumulés
2,500	100
2,000	100
1,600	99
1,250	82,5
1,000	47
0,800	12
0,630	2.5
0,500	0
PASSE	0

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Constitution chimique	silice de quartz à 99%
Densité apparente	1,5
Densité réelle	2,7
Dureté Mohs	7
résistance pyroscopique	1750 °C
Forme des grains	arrondie

L'analyse granulométrique est effectuée avec un granulomètre à laser MALVERN.

Les valeurs indiquées correspondent à des moyennes résultant de plusieurs mesures.

CONDITIONNEMENT

sacs 25 Kg

